

Uso y mantenimiento de encimeras

COCINAS COSENTINO®
ENCIMERAS. USO Y MANTENIMIENTO



Índice

Consejos generales de uso, mantenimiento y limpieza	4
Limpieza y mantenimiento habitual	4
Limpieza de manchas persistentes	4
Comportamiento ante los golpes	5
Comportamiento al calor	5
Precauciones	5

Consejos generales de uso, mantenimiento y limpieza

Limpieza y mantenimiento habitual

Debido a su baja porosidad, Dekton® es una superficie altamente resistente a las manchas ocasionadas en el uso doméstico.

Para la limpieza de Dekton®, Cosentino® recomienda el uso de Q-Action® junto con una esponja o estropajo de fibras suaves.

En caso de no disponer de este producto (o similar), la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro.



→ Dekton® GK07 Ceppo.

Limpieza de manchas persistentes

Para la limpieza de aquellas manchas persistentes que, debido a que han estado ahí por un tiempo o a su composición, están adheridas a la superficie y no pueden ser eliminadas con las técnicas de limpieza diaria, se recomienda seguir la tabla a continuación, que describe varias posibilidades de manchas y los productos de limpieza más adecuados para eliminarlas.

Mancha	Producto de limpieza
Café, vino	Detergente alcalino, ácido
Cal, restos de cemento, yeso	Ácido
Caucho	Desengrasante
Cera de vela, esmalte de uñas, rayado de aluminio, residuos de silicona, tinta	Disolvente
Grasas y aceites	Detergente alcalino, desengrasante
Helado	Detergente alcalino
Líquidos y residuos orgánicos	Detergente convencional, desengrasante
Óxido	Ácido clorhídrico
Refresco de cola, zumo de frutas	Oxidante

Como productos de limpieza ácidos, pueden usarse productos con carácter ácido, desincrustante... Para productos alcalinos, productos de limpieza con carácter básico, amoníaco... Para disolventes, productos tales como disolvente universal, aguarrás (esencia de trementina), acetona, alcohol... Y como oxidante, productos tales como agua oxigenada o lejía diluida.

Comportamiento ante los golpes

Aunque Dekton® es una superficie altamente resistente, deben evitarse golpes en aquellas zonas que están más expuestas (esquinas, cantos, biseles...).

Comportamiento al calor

Se pueden colocar, directamente sobre la superficie del material, recipientes tales como sartenes, cacerolas o cafeteras después de su uso.

También se podrán colocar aparatos eléctricos que desprendan calor.

Dekton® está diseñado para soportar las temperaturas de los utensilios de uso doméstico*.

→ (*) Para Dekton® 8 mm, es necesaria la colocación de protección frente a objetos calientes.

Precauciones

→ Evitar el contacto directo con partes metálicas de parrillas eléctricas, encimeras de cocción u hornos que, por una mala instalación, tocan directamente sobre el material.

→ Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, barbacoas...

→ Evitar el contacto directo con llama.

→ Para Dekton® XGloss, evitar el contacto prolongado con objetos industriales a muy alta temperatura.

→ No pulir la superficie.

→ Evitar utilizar estropajos metálicos o con partículas abrasivas.

→ Evitar el corte directo sobre la superficie con cuchillos cerámicos, ya que son materiales de dureza similar.

→ Para Dekton® XGloss evitar el corte directo sobre la superficie.

→ Para los colores oscuros de las colecciones XGloss, evitar arrastrar o tirar utensilios de cocina u otros objetos sobre la encimera.

→ Evitar el contacto con ácido fluorhídrico.

→ La superficie Dekton® XGloss puede ser dañada con productos de limpieza que contengan ácidos, bases o sales como el sulfuro de sodio.

→ En superficies texturizadas, evitar la fricción con objetos de dureza similar para evitar la degradación de la superficie (brillo, lustre, aspecto superficial...).

→ Consulte la página web www.cosentino.com para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas. En caso de producirse una exposición no recogida en este documento o en la página web, será considerada como uso indebido y la garantía no tendrá efecto. Cosentino® declara su conformidad con la Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175
info@cosentino.com / www.cosentino.com



→ Estos certificados aplican a Dekton® y Silestone®

→ Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org

REV. 06 - 11/2023

FECHA DE IMPRESIÓN: NOVIEMBRE 2023